

### مشخصات

#### مشخصات فنی

پودر خاکستری حاوی الیاف	شكل
1.6±0.03kg/l	وزن مخصوص
2.1±0.03kg/l	وزن مخصوص ملات
>100	مقاومت فیزیکی kg/cm <sup>2</sup>
>250	1 روزه (ASTM C 109)
>450	7 روزه (ASTM C 348)
> 80	28 روزه (ASTM C 1404)
< 5mm	نفوذپذیری (50m ارتفاع آب) (DIN 1048)
> 15	مقاومت چسبندگی (kg/cm <sup>2</sup> ) (ASTM C 1404)
>1.5%	جذب آب
در حدود 30 دقیقه	حفظ کارایی در 20°C

#### دستور العمل ساخت و اجرا

#### آماده سازی سطح

- سطح بتن میباشی سالم ، محکم و آلودگی هایی از قبیل چربی، روغن ، رنگ و گرد و غبار از روی سطح زدوده گردد.
- بروشاهای مکانیکی سطح بستر کار خراشیده و زبرشود.
- در صورت نمایان بودن میلگردها لازم است که پشت میلگردها خالی شود. پیرامون محل تعمیر حداقل عمق ۱۰ میلیمتر داشته باشد.
- میلگردها توسط یکی از روشاهای برس زنی و یا ماسه پاشی کاملاً زنگ زدایی و تغییر شوند.

فرتکس V 554 ساخته شده بر پایه رزین های امولسیون پودری و افزودنی های ضد انقباض و سیمان اصلاح شده با الیاف بصورت تک جزئی جهت تعمیر مواضع تخریب شده بتنی تولید گردیده است.

#### موارد استفاده

- سطوح بتنی در نمای ساختمان
- کف های بتنی در محوطه های سروپوشیده و رویار
- مخازن آب و فاضلاب
- کانالهای آبرسانی و تاسیسات دریابی
- ستونها و تیرهای بتنی
- تعمیر لب پریدگی قطعات پیش ساخته بتنی
- پرکردن شکافها و درزهای بین دو قطعه بتن

#### مزایای استفاده از V 554

- قابلیت اجرا در ضخامت حدود ۳ تا ۶ سانتیمتر با خواص تیکسوتروپیک (خمیر بدون افت و ریزش)
- بدون انقباض است، پس از خشک شدن ترک نمی خورد.
- چسبندگی فوق العاده به سطح زیرکار و آرماتور
- نفوذپذیری کم با خواص آب بندی
- استفاده از الیاف پلیمری بعنوان یک ماده مضاعف جهت جلوگیری از ترک و پوسته
- اجرای آسان

#### مطابقت با استاندارد

قابل ارزیابی با استاندارد های زیر میباشد :

ASTM C 109, C 348,  
C 1404 , DIN 1048



# فرتکس

## اجرای پرایمر

- در ساعت اولیه از سطح ملات اجراشده در برابر تابش مستقیم، گرمای بالا و یا بخ زدگی و باد محافظت و از پلاستیک و یا گونی مرتبط استفاده شود.
- V 554 در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد قابل اجرا مبیلشد.
- کیسه های حاوی V 554 در محیط مناسب با دمای مطلوب انبار داری شود.

### میزان مصرف

در هر متر مربع به ضخامت ۱۰ میلیمتر حدود ۲۰ کیلوگرم V 554 مصرف میشود

### بسته بندی

V 554 در کیسه های ۲۰ کیلوگرمی عرضه میگردد.

### عمر نگهداری

در محیط خشک و سر پوشیده و به دور از تابش مستقیم آفتاب تا ۶ ماه قابل استفاده میباشد.

### ایمنی

- نکات معمول بهداشت صنعتی رعایت شود.
- از تماس با پوست و چشمها جلوگیری و در صورت تماس با آب فراوان شسته شود، بلعیده نشود.

### خدمات فنی

بخش فنی شرکت شیمی ساختمان در جهت ارائه مشاوره فنی و نحوه استفاده صحیح از مواد خود در کارگاه، آماده همکاری و انجام خدمات میباشد.

• میلگرد های تمیز شده با یک لایه از پرایمر به ترکیب (یک پیمانه سیمان + یک پیمانه SA46 + یک پیمانه آب) پوشانده شود.

• در صورتیکه بتن و موضع تعمیر شده در معرض شرایط محیطی مهاجم قراردارند، میلگرد ها توسط یک آستر زینک ریج ZR پوشیده شود.

• سطح بتن آماده با آب تمیز اشباع شده، سپس با یک لایه پرایمر به ترکیب SA46 یک پیمانه + آب سه پیمانه پوشانده شود. پیش از خشک شدن پرایمر ملات اجرا شود.

### آماده سازی ملات

مقدار ۲/۵ تا ۲/۸ لیتر آب را به ازاء ۲۰ کیلوگرم پودر V 554 داخل ظرف ریخته، سپس پودر را به آرامی اضافه و به روش مکانیکی مخلوط شود تا ملات بدون افت و با کارایی مطلوب حاصل شود. بعد از ۲ تا ۳ دقیقه انتظار مجدد اختلاط انجام شود.

### اجرای ملات

• پیش از خشک شدن پرایمر، ملات آماده شده به روش های اسپری یا ماله و یا دستی اجرا شود، ملات تعمیری میباشیست بخوبی در پشت میلگرد ها متراکم و فشرده شوند. از اجرای ملات خشک شده پرهیز شود. ابتدا توسط ملات روی سطح را کاملا آلوده و سپس ملات ضخیم اجرا شود.

• حداکثر ضخامت پیشنهادی در هر لایه برای سطوح عمودی و افقی ۵۰ میلیمتر و حداقل ۱۰ میلیمتر در سطوح بالا سری در هر لایه ۴۰ میلیمتر میباشد.

• زمان اجرای لایه دوم پس از گیرش اولیه، با توجه به دما و شرایط محیطی در حدود ۲ تا ۴ ساعت پس از جرای لایه اولیه میباشد پیش از اجرای لایه دوم سطح لایه اول توسط کاردک کمی زبر شود.



242 Bldg., Mirdamad Blvd., After Naft St., Tehran, Iran  
Tel: +98 21 (22263100 , 22263099 , 22259736) Fax:+98 21 22260586



تهران-میرداماد-پلاک ۲۴۲  
۰۲۱-۳۷۷۴۲۷